



Прочитайте
технический
паспорт

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

F14.77 — двухкомпонентный бесцветный полиуретановый грунте

ОСОБЕННОСТИ

- высокая эластичность
- высокая прозрачность
- высокая смачивающая способность
- подходит для применения в условиях открытых пор
- устойчив к побелению под воздействием ударов

РЕКОМЕНДУЕМОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Применяется для отделки мебели и всех видов интерьерных поверхностей из массива древесины и шпона для защиты поверхности

Покрытие не мутнеет со временем. Благодаря эластичности пленка устойчива к побелению, которое возникает в результате царапин или ударов.



Наносить
распылением

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

Тип продукта :Полиуретан

Вязкость

1.компонент (20°C, DIN4) :30 - 40 "
2.компонент (20°C, DIN4) :13 - 15 "

Плотность (кг/л)

1.компонент :1,00 ± 0,03
2.компонент :0,96 ± 0,03

Сухой остаток (% по весу)

1.компонент :54 ± 2
2.компонент :26 ± 2

Производительность* (м²/л) :8 - 10

* толщина сухой пленки 30-35μ

Рекомендуемый расход при нанесении (г/м²) :80 - 130 (за один слой)

зависит от метода нанесения, сезонных условий и свойств поверхности

Время высыхания

(20°C, влажность 45-65%, 1 x 150 г/м²)

от пыли :10 - 20 мин
на отлип :30 - 45 мин
до шлифования :90 - 120 мин

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА И БЛЕСКА

Цвет	Код цвета
Прозрачный	0000

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Перед нанесением поверхность отшлифовать абразив с зернистостью 180-220, поверхность должна быть чистой и обеспыленной, удалите все загрязнения (пыль, воск и т. д.). Если требуется тонирование, можно использовать краситель для дерева Flexcolor 885.00, как рекомендовано в техническом паспорте

ПРОПОРЦИИ СМЕШИВАНИЯ

Описание	Код	по весу (%)	по объему (%)
Полиуретановый грунт	F14.77	100	100
ПУ отвердитель	F60.00	100	105
ПУ разбавитель	TP800.00	30 - 40	35 - 45

перед использованием хорошо перемешать и проверить однородность

Жизнеспособность, ч (20°C): : не менее 3 ч

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ОТВЕРДИТЕЛИ И РАЗБАВИТЕЛИ

Разбавитель - TN800.00: можно использовать при необходимости более быстрой сушки

НАНЕСЕНИЕ

Выждите между слоями минимум 1 час - максимум 3 часа. Для финишного слоя выждите не менее 20 часов.

При желании поверхность можно окрасить красителями Flexcolor Wood Stain 885.00.

Оборудование для нанесения

Распылительный пистолет
Airmix

* для нанесения лаконоливом обратитесь в службу технической поддержки

ХРАНЕНИЕ И ОБРАЩЕНИЕ

Хранить в сухом прохладном месте, вдали от источников тепла

Закройте все емкости после использования.

Срок хранения 2 года при соблюдении условий хранения



ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ГРУНТ УДАРОПРОЧНЫЙ

F14.77.1000

ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Полную информацию о здоровье и безопасности см. в Паспорте безопасности.

При использовании этих продуктов необходимо носить соответствующее защитное снаряжение (очки, перчатки, маску и т.д.).

В рабочей среде должна быть обеспечена хорошая вентиляция

Продукт огнеопасен. Не курить во время использования и применять вдали от устройств, которые вызывают нагрев, возгорание и искрообразование.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Продукт рекомендован к применению при температурном режиме 10-32°C для поверхности, продукта и окружающей среды.

Во время нанесения и высыхания относительная влажность должна быть в пределах 45-65%. Низкие температуры, плохая циркуляция воздуха или высокая влажность увеличивают время высыхания, а также могут негативно сказаться на характеристиках продукта.

Оборудование после нанесения должно быть промыто нитроцеллюлозным разбавителем.

ТРАНСПОРТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Классификация грузов :Лак

Упаковка	<u>F14.77</u>	<u>F60.00</u>
	24 кг	12 кг

Данные, представленные в этом Техническом паспорте, соответствуют нашим лучшим знаниям и опыту. Мы гарантируем постоянство химико-физических характеристик нашей продукции в пределах допусков, указанных в наших технических паспортах. Ответственность за окончательный результат применения продукта полностью лежит на пользователях, которые должны убедиться, что продукт соответствует их собственным потребностям в отношении системы нанесения, используемых субстратов, а также условий работы.

Publish Date: 07/2023

Revision No: 00

www.flex-paint.com

 **Kayalar**