

Lignum 2606-xx*

ПУ-эмаль белая

пропорции смешивания: **2:1** отвердитель **Lignum 8132**

| | | |
|----------------------------|--|--------------------------------|
| Описание продукта: | Полиуретановый белая эмаль | |
| Область применения: | Пигментированная отделка мебели для жилых комнат и предметов внутреннего интерьера, включая стеновые панели, межкомнатные двери и стулья | |
| Свойства | Устойчивость к пожелтению: хорошая | Наполненность: хорошая |
| | Тактильная гладкость: хорошая | розлив по поверхности: хороший |
| | Поверхностная твердость: хорошая | |

Технические характеристики:

| | | |
|-----------------------|--------------------------------------|---|
| Связующее | алкидные смолы, полиуретановые смолы | |
| Пигменты, наполнители | воски, матирующие добавки | |
| Разбавители | спирты | |
| Поставочная вязкость | 100 ±10 | сек / DIN 4мм при +20°C |
| Плотность | 1,33 ±0,03 | кг/л |
| Блеск | 25 | Гарднер 60° |
| Температура вспышки | +20°C | метод: закрытый тигель |
| Сухой остаток | 66 ±3 | % по весу |
| Срок хранения | 36 месяца | при не более +30°C в закрытой оригинальной упаковке |

Указания по нанесению:

| Метод нанесения | Airless, Airmix | | | Электростатика | | | Лаконолив | | |
|----------------------|-----------------|--------|-------|------------------|--------|-------|-------------|--------|-------|
| | | % мас. | % об. | | % мас. | % об. | | % мас. | % об. |
| Отвердитель | Lignum 8132 | 50 | | Lignum 8132 | 50 | | Lignum 8132 | 50 | |
| Разбавитель | Lignum 9203 | 20-30 | | Lignum 9203 | 20-30 | | | | |
| Жизнеспособность | 3 часа | | | | | | | | |
| Рекомендуемый расход | 100 | | | г/м ² | | | | | |

Сушка:

| | на воздухе | г/м ² |
|-------------------|------------|------------------|
| до штабелирования | 4 часа | 100 |
| на ощупь | 30 минут | 100 |
| от пыли | 10 минут | 100 |

Особые указания

При хранении продукт может образовать плавающий слой, который перед нанесением необходимо разогнать путем перемешивания.

Подготовка основания: полиуретановый или полиэфирный белый грунт

Выполните, пожалуйста, пробное нанесение в практических условиях!
ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

* вместо символа «xx» указываются цифра, характеризующая степень блеска получаемого покрытия

Информация для заказа:

| | | норма упаковки | артикул ТБМ |
|----------------------------|-----------------------|----------------|---------------|
| ПУ-эмаль белая полуматовая | Lignum 2606-25 | 25кг | LIG2606/25-25 |
| Отвердитель | Lignum 8132 | 12,5л | LIG8132/21 |
| Разбавитель | Lignum 9203 | 25л | LIG9203/25 |

Примечание:

Вышеуказанная информация основана на лабораторных испытаниях, знаниях и опыте ее использования Производителем.

До начала применения продукции рекомендуем самостоятельно испытать ее на используемых материалах с учетом способов нанесения.

При замене продукции Производителя или переходе на работу с продукцией другого производителя испытания следует провести повторно.

Так как, продукция Производителя используется в различных целях (в том числе и для изготовления собственной продукции), с различными материалами, на разных поверхностях, при изменяющихся условиях и способах технологии ее применения (нанесения на поверхность) и хранения, на которые Производитель и Продавец продукции не имеют влияния, то соответственно Производитель и Продавец не несут ответственности в случае использования продукции не по назначению, а также в случае нарушения Покупателем указанных в настоящей технической информации:

- параметров и характеристик продукции;
- условий и способов технологии ее применения (нанесения на поверхность);
- условий хранения.

В случае необходимости получения дополнительной информации по продукции, следует обратиться за разъяснениями к Продавцу товара