



Прочитайте  
технический  
паспорт

#### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

**F18.77** двухкомпонентный белый ПУ-грунт

#### ОСОБЕННОСТИ

- высокая степень применимости
- высокая укрывистость
- отличное шлифование
- отличный розлив
- высокая устойчивость к растрескиванию

#### РЕКОМЕНДУЕМОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Может наноситься на все виды внутренних поверхностей из древесины в мебельной и интерьерной отделке, в том числе на МДФ и массиве



Размешайте

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

<b>Тип продукта</b>	:Полиуретан
<b>Вязкость</b>	
1.компонент (25°C, KU)	:127± 3
1+2.компонент (20°C, DIN4)	:28 ± 3 "
<b>Плотность (кг/л)</b>	
1.компонент	1,476 ± 0,03
2.компонент	:0,965 ± 0,03
<b>Сухой остаток (% по весу)</b>	
1.компонент	:76 ± 2
2.компонент	:22 ± 2
<b>Производительность* (м²/л)</b>	:7,5 - 8,5
* толщина сухой пленки 30-35μ	
<b>Рекомендуемый расход при нанесении (г/м²)</b>	:130 - 220 (за один слой)
<i>зависит от метода нанесения, сезонных условий и свойств поверхности</i>	
<b>Время высыхания (20°C, влажность 45-65%, 1 x 150 г/м²)</b>	
От пыли	:10 - 15 мин
На отлип	:15 - 30 мин
До шлифования	:50 - 60 мин

#### ВАРИАНТЫ ЦВЕТА

<b>Цвет</b>	<b>Код цвета</b>
белый	1000

#### ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Перед нанесением поверхность отшлифовать шлифовальной бумагой с зернистостью 180-220. Поверхность должна быть чистой и без следов загрязнений (пыль, воск и т.д.)

#### ПРОПОРЦИЯ СМЕШИВАНИЯ

Описание	Код	по весу (%)	по объему (%)
Полиуретановый грунт	F18.77	100	100
ПУ-отвердитель	F19.00	50	75
ПУ-разбавитель	TP800.00	25-35	40-60

*перед использованием хорошо перемешать и проверить однородность*

**Жизнеспособность, ч (20°C):** 2

\* при соблюдении указанных пропорций смешивания рабочая вязкость составляет 13-16" (DIN 4 20°C)

#### АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ОТВЕРДИТЕЛИ И РАЗБАВИТЕЛИ

Разбавитель - TN800.00 : рекомендуется для применения в зимние месяцы

#### НАНЕСЕНИЕ

Наносится в 2-3 слоя с паузой между слоями минимум 45, максимум 60 минут, в зависимости от погодных условий. Между слоями необходима шлифовка абразивом с зернистостью 220. Перед нанесением финишного покрытия рекомендуется шлифовка с зернистостью 280-400 и 600. После нанесения грунтовки подождите не менее 24 часов, после чего можно наносить глянцевые финишные покрытия. На кромки МДФ, особенно низкого качества (плотности) перед нанесением грунта рекомендуется нанести барьерный грунт (889.77.1000)

#### Применяемое оборудование

Распылительный пистолет  
Airmix

\* обратитесь в службу технической поддержки для нанесения лаконоалювом

#### ХРАНЕНИЕ И ОБРАЩЕНИЕ

Хранить в сухом прохладном месте, вдали от источников тепла  
Закройте все емкости после использования.

Срок годности 1 год при соблюдении условий хранения



# ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ГРУНТ БЕЛЫЙ ВЫСОКОУКРЫВНОЙ

**F18.77.1000**

## ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

---

Полную информацию о здоровье и безопасности см. в Паспорте безопасности.

При использовании этих продуктов необходимо носить соответствующее защитное снаряжение (очки, перчатки, маску и т.д.).

В рабочей среде должна быть обеспечена хорошая вентиляция

Легко воспламеняется. Не курить во время использования и применять вдали от устройств, которые вызывают нагрев, возгорание и искрообразование.

## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

---

Продукт рекомендован к применению при температурном режиме 10-32°C для поверхности, продукта и окружающей среды.

Во время нанесения и высыхания относительная влажность должна быть в пределах 45-65%. Низкие температуры, плохая циркуляция воздуха или высокая влажность увеличивают время высыхания, а также могут негативно сказаться на характеристиках продукта.

Распылительное оборудование после нанесения должно быть очищено нитроцеллюлозным разбавителем

## ТРАНСПОРТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

---

**Классификация грузов** : Грунт

<b>Упаковка</b>	<b>: F18.77</b>	<b>F19.00</b>
	24 кг	12 кг