



Прочитайте
технический
паспорт

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

VP900.77 двухкомпонентный прозрачный полиуретановый грунт с огнезащитными свойствами



Размешайте

ОСОБЕННОСТИ

- огнестойкий
- хорошие наполняющие свойства
- хорошо шлифуется
- подходит для вертикального нанесения
- используется для общественных мест (театр, библиотека, школа, больница и др.)



Наносить
распылением

РЕКОМЕНДУЕМОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Применяется для отделки мебели и всех видов интерьерных поверхностей из древесины для придания огнестойких свойств поверхности.

Продукт соответствует стандарту UNI 9796 класс 1

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

Тип продукта	:Полиуретан
Вязкость	
1.компонент (25°C, KU)	:58 - 65
Плотность (кг/л)	
1.компонент	:1,05 ± 0,03
2.компонент	:0,93 ± 0,03
Сухой остаток (% по весу)	
1.компонент	:55 ± 1
2.компонент	:28 ± 1
Рекомендуемый расход при нанесении (г/м²)	:150 - 180 (за один слой)
зависит от метода нанесения, сезонных условий и свойств поверхности	
Время высыхания (20°C, влажность 45-65%, 1 x 100 г/м²)	
От пыли	:15 мин
На отлип	:20 - 30 мин
До складирования (500 кг/м²)	:не менее 24 ч

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА И БЛЕСКА

Продукт	Код продукта
ПУ-грунт огнестойкий	VP900.77
Цвет	Код цвета
бесцветный	0000

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Перед нанесением поверхность отшлифовать абразивом с зернистостью 180-220, поверхность должна быть чистой и обеспыленной, удалите все загрязнения (пыль, воск и т. д.). Чрезмерное шлифование поверхности может снизить огнестойкие свойства покрытия. Рекомендуемое нанесение - 3 слоя грунта VP900.77 и 1 слой лака VP900.25. Для повышения огнестойкости применимо увеличение слоев/количества нанесения.

ПРОПОРЦИИ СМЕШИВАНИЯ

Описание	Код	по весу (%)	по объему (%)
ПУ-грунт бесцветный огнестойкий	VP900.77	100	100
Полиуретановый грунт	HP180.00	50	55

Перед применением хорошо перемешать и проверить однородность

Жизнеспособность, ч (20°C) :2 - 4

НАНЕСЕНИЕ

Наносится в 2 или 3 слоя с паузой между слоями минимум 45 минут, максимум 2 часа. Если сушка между слоями более 6 часов, выполните небольшую грубую промежуточную шлифовку между ними Лак VP900.25 рекомендуется нанести на следующий день

Применяемое оборудование

Распылительный пистолет

ХРАНЕНИЕ И ОБРАЩЕНИЕ

Хранить в сухом прохладном месте, вдали от источников тепла

Закройте все емкости после использования.

Срок хранения 1 год при соблюдении условий хранения



ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Полную информацию о здоровье и безопасности см. в Паспорте безопасности.

При использовании этих продуктов необходимо носить соответствующее защитное снаряжение (очки, перчатки, маску и т.д.).

В рабочей среде должна быть обеспечена хорошая вентиляция

Легко воспламеняется. Не курить во время использования и применять вдали от устройств, которые вызывают нагрев, возгорание и искрообразование.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Продукт рекомендован к применению при температурном режиме 10-32°C для поверхности, продукта и окружающей среды.

Во время нанесения и высыхания относительная влажность должна быть в пределах 45-65%. Низкие температуры, плохая циркуляция воздуха или высокая влажность увеличивают время высыхания, а также могут негативно сказаться на характеристиках продукта.

ТРАНСПОРТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Упаковка	:VP900.77	HP180.00
	12 кг	6 кг