



Прочитайте  
технический  
паспорт



Размешайте



Наносить  
распылением

### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

**F53.00** представляет собой концентрированную пасту на основе растворителя, для нанесения на загрунтованные и окрашенные поверхности и предназначенную для придания металлического и перламутрового эффекта

### ОСОБЕННОСТИ

- совместим с полиуретановыми, акриловыми, нитроцеллюлозными системами
- может подкрашиваться красителями FLEXMIX 891.00 при необходимости
- эффекты золотой, бронзовой, серебряной и перламутровой патины получаются при смешивании с базой для патины F56.00

### РЕКОМЕНДУЕМОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Используется для отделки мебели и всех видов интерьерных поверхностей из МДФ и всех видов деревянных поверхностей, таких как массив, с предварительным нанесением белого или цветного грунтовочного слоя. Наносится добавлением 1-20% металлической пасты F53.00 или 1-5% перламутровой пасты F53.00 в акриловую 1К-базу F55.10. Такое покрытие может быть использовано в качестве финишного слоя в зависимости от требований. Для более высокой стойкости можно нанести сверху акриловый или полиуретановый лак. Не рекомендуется для использования на открытом воздухе.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

<b>Вязкость (25 °С, КУ)</b>	:110 - 125
<b>Плотность (кг/л)</b>	
Серебро (0700)	:1,07 ± 0,02
Золото (0200)	:1,07 ± 0,02
Бронза (0300)	:1,07 ± 0,02
Перламутр (0800)	:1,11 ± 0,02
<b>Сухой остаток (% по весу)</b>	
Серебро (0700)	:35 ± 2
Золото (0200)	:35 ± 2
Бронза (0300)	:33 ± 2
Перламтр (0800)	:54,5 ± 2
<b>Рекомендуемый расход при нанесении (г/м<sup>2</sup>)</b>	:80 - 100 (за один слой)
<i>зависит от метода нанесения, сезонных условий и свойств поверхности</i>	

### ВАРИАНТЫ ЦВЕТА

<b>Цвет</b>	
Серебро (0700)	
Золото (0200)	
Бронза (0300)	
Перламутр (0800)	

### ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Перед нанесением поверхность необходимо отшлифовать абразивом с зерном 220-400, удалить пыль и другие посторонние материалы (масло, силикон, остатки лака и т.п.)

### НАНЕСЕНИЕ

Давление распыления (bar)	1,5 - 2
Размер сопла (мм)	1,5 - 2
Вязкость нанесения (сек)	14 - 16

### НАНЕСЕНИЕ

#### С АКРИЛОВОЙ 1К-ОСНОВОЙ (F55.10) И НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗНОЙ СИСТЕМОЙ (870.xx)

Нанесите на поверхность, покрытую полиуретановым грунтом, белой или цветной краской, добавив от 1 до 20% металлической пасты F53.00 или 1-5% перламутровой пасты в акриловую 1К-основу F55.10 или целлюлозный лак 870.xx. Готов к применению. Нет необходимости добавлять дополнительный разбавитель. 1-5% 891.00 FLEXMIX можно добавлять в базы с добавлением 1-20% металлических паст (F55.10 или 870.xx) для получения желаемых эффектов в различных оттенках. 1-3% 891.00 FLEXMIX следует добавлять в базы с добавлением 1-5% перламутровой пасты (F55.10 или 870.xx) для получения желаемых эффектов в различных оттенках.

#### НАНЕСЕНИЕ С 2К-СИСТЕМАМИ

При использовании в двухкомпонентных продуктах желаемого эффекта можно добиваться, создав следующие условия нанесения

- Расстояние между соплом пистолета и подложкой
- Размер сопла пистолета
- Давление распыления
- Количество нанесения

Подходит для применения со следующими 2К-продуктами:

- **Акриловые лаки:** 873.xx, 893.xx
- **Полиуретановые лаки:** 819.xx, 835.xx, 833.xx
- **Системы колеровки:** 855.xx

#### НАНЕСЕНИЕ ПАТИНЫ

10-15% металлической пасты F53.00 или 3-5% перламутровой пасты смешивают с базой для патины F56.00. После нанесения подождите 10-15 минут до впитывания в волокно. После высыхания поверхности должна быть отшлифована абразивом с зернистостью 320, что позволяет выделить поры древесины. После этого сверху наносится выбранный финишный слой лака.

#### Применяемое оборудование

Распылительный пистолет

### ХРАНЕНИЕ И ОБРАЩЕНИЕ

Хранить в сухом прохладном месте, вдали от источников тепла.

Температура хранения должна быть от 5°C до 35°C.

Закройте все емкости после использования.

Срок годности 1 года при соблюдении условий хранения.



# ЦВЕТНАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ И ПЕРЛАМУТРОВАЯ ПАСТА

F53.00.xxxx

## ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

---

Полную информацию о здоровье и безопасности см. в Паспорте безопасности.

При использовании этих продуктов необходимо носить соответствующее защитное снаряжение (очки, перчатки, маску и т.д.).

В рабочей среде должна быть обеспечена хорошая вентиляция

Легко воспламеняется. Не курить во время использования и применять вдали от устройств, которые вызывают нагрев, возгорание и искрообразование.

## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

---

Указанная вязкость является ближайшим производственным значением. Изменения условий во время хранения могут привести к изменению вязкости.

## ТРАНСПОРТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

---

**Классификация грузов :** Пигментная паста

**Упаковка** : **F53.00**  
1 кг