



Прочитайте
технический
паспорт

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

893.xx двухкомпонентный лак на акриловой основе

ОСОБЕННОСТИ

- оптимально подходит для открыто-пористой отделки
- высокая устойчивость к пожелтению
- прозрачная однородная матовая поверхность
- приятная тактильно и эластичная пленка



Размешайте

РЕКОМЕНДУЕМОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Используется для отделки мебели и всех видов интерьерных поверхностей из массива древесины и шпона (особенно рекомендован для светлых пород древесины, а также для поверхностей белых и пастельных цветов) Обеспечивает поверхности отличные защитные и декоративные свойства.



Наносить
распылением

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

Тип продукта	:Акрил
Вязкость	
1.компонент (20°C, DIN4)	:35 - 50 "
1+2.компонент (20°C, DIN4)	:28 - 40 "
Плотность (кг/л)	
1.компонент	:0,92 ± 0,03
2.компонент	:0,93 ± 0,03
Сухой остаток (% по весу)	
1.компонент	:23 ± 3
2.компонент	:35 ± 2
Производительность* (м²/л)	:4 - 5
* при толщине сухой пленки 30-35 мкм	
Рекомендуемый расход при нанесении (г/м²)	:100 - 130 (за один слой)
зависит от свойств поверхности, метода и условий нанесения	
Принудительная сушка воздухом (20°C, влажность 45-65%, 1 x 100 г/м²)	
вспышка выключена	:20 мин, 20 °C
печь	:50 мин, 30-50 °C
охлаждение	:15 мин, 20 °C
Время высыхания (20°C, влажность 45-65%, 1 x 100 г/м²)	
От пыли	:25 - 30 мин
На отлип	:40 - 50 мин
До складирования (500 кг/м²)	:1 - 3 ч
До складирования (1000 кг/м²)	:3 - 4 ч

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА И БЛЕСКА

Продукт	Код продукта
Акриловый лак глубоко-матовый	893.05
Акриловый лак матовый	893.10
Акриловый лак полуматовый	893.25
Цвет	Код цвета
прозрачный	0000

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Поверхность должна быть чистой и обеспыленной; удалите все загрязнения (пыль, воск и т.д.). Подходит для лакокрасочных систем, устойчивых к пожелтению. Можно наносить на шлифованные поверхности, предварительно грунтованные ПЭ-, ПУ- или УФ- грунтами Flex

ПРОПОРЦИИ СМЕШИВАНИЯ

Описание	Код	по весу (%)	по объему (%)
Акриловый лак	893.xx	100	100
Акриловый отвердитель	871.00	10	10
Акриловый разбавитель	TA800	35	40

перед использованием хорошо перемешать и проверить однородность при соблюдении указанных пропорций смешивания рабочая вязкость составляет 13-16" (DIN 4, 20°C)

Жизнеспособность, ч (20°C): мин. 8

НАНЕСЕНИЕ

Наносится в 1 или 2 слоя в соответствии с рекомендациями. Подождите 15-20 минут между слоями. Для получения однородного матового вида лак следует тщательно перемешать перед применением.

Применяемое оборудование

Распылительный пистолет
Airmix

* для нанесения лакокрасочным обратитесь в службу технической поддержки

ХРАНЕНИЕ И ОБРАЩЕНИЕ

Хранить в сухом прохладном месте, вдали от источников тепла Плотно закройте все емкости после использования. Срок годности 1 год при соблюдении условий хранения



ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Полную информацию о здоровье и безопасности см. в Паспорте безопасности.

При работе с продуктами необходимо носить соответствующее средства индивидуальной защиты (очки, перчатки, маску и т.д.).

В рабочей среде должна быть обеспечена хорошая вентиляция

Легко воспламеняется. Не курить во время использования и применять вдали от устройств, которые вызывают нагрев, возгорание и искробразование.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Продукт рекомендован к применению при температурном режиме 10-32°C для поверхности, продукта и окружающей среды.

Во время нанесения и сушки относительная влажность должна быть в пределах 45-65%. Низкие температуры, плохая циркуляция воздуха или высокая влажность увеличивают время высыхания, а также могут негативно сказаться на характеристиках продукта.

Для получения равномерного уровня блеска чрезвычайно важно хорошо перемешать компонент 1 перед каждым нанесением, желательно с помощью шпателя.

ТРАНСПОРТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Классификация грузов : Лак

Упаковка	: 893.xx	871.00
	25 л	2,5 л
		12,5 л