



АКРИЛОВЫЙ ПРОЗРАЧНЫЙ ГРУНТ

871.77.0000



Прочитайте
технический
паспорт

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

871.77 двухкомпонентный прозрачный грунт на акриловой основе



Размешайте

ОСОБЕННОСТИ

- прозрачный
- высокая устойчивость к пожелтению
- идеален для светлой древесины, как ясень, дуб, клен
- легко шлифуется
- хорошее смачивание
- оптимально подходит для открыто-пористой отделки



Наносить
распылением

РЕКОМЕНДУЕМОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Используется для отделки мебели и всех видов интерьерных поверхностей из массива древесины и шпона (особенно рекомендован для светлых пород древесины (клен, береза, ясень, дуб), а также для поверхностей белых и пастельных цветов). Обеспечивает поверхности отличные защитные и декоративные свойства.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

Тип продукта	:Акрил
Вязкость	
1.компонент (20°C, DIN4)	:45 - 55 "
1+2.компонент (20°C, DIN4)	:35 - 40 "
Плотность (кг/л)	
1.компонент	:0,930 ± 0,03
2.компонент	:0,940 ± 0,03
Сухой остаток (% по весу)	
1.компонент	:25 ± 2
2.компонент	:36 ± 2
Производительность* (м²/л)	:8 - 9
* толщина сухой пленки 30-35μ	
Рекомендуемый расход при нанесении (г/м²)	:100 - 150 (за один слой)
зависит от метода нанесения, сезонных условий и свойств поверхности	
Время высыхания (20°C, влажность 45-65%, 1 x 150 г/м²)	
От пыли	:20 - 25 мин
На отлип	:34 - 40 мин
До шлифования	:90 - 100 мин

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА

Цвет	Код цвета
прозрачный	0000

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Перед нанесением поверхность необходимо отшлифовать абразивом с зерном 180-220, удалить пыль и другие посторонние загрязнения (масло, силикон, лак и т.д.). Если необходимо тонировать поверхность, это можно сделать морилкой Flexcolor (885.00), как рекомендовано в технической документации.

ПРОПОРЦИИ СМЕШИВАНИЯ

Описание	Код	по весу (%)	по объему (%)
Акриловый грунт	871.77	100	100
Акриловый отвердитель	871.00	10	10
Акриловый разбавитель	TA800.00	45	50

перед использованием хорошо перемешать и проверить однородность

Жизнеспособность, ч (20°C): 7

* при соблюдении указанных пропорций смешивания рабочая вязкость составляет 13-16" (DIN 4 20°C)

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ОТВЕРДИТЕЛИ И РАЗБАВИТЕЛИ

871.00 (20%): для повышения износостойкости пленки рекомендуется увеличить коэффициент смешивания при нанесении продукта 1-2 раза и/или при применении шлифования с помощью автоматического оборудования

НАНЕСЕНИЕ

Наносится в 1-2 слоя, подождите минимум 1 максимум 4 часа между слоями. Нанесение при низких температурах 15°C может привести к образованию хрупкой пленки и неравномерному высыханию поверхности. Для отбеленных поверхностей перед нанесением необходимо выждать не менее 48 часов. Подождите не менее 8 часов до нанесения финишного слоя

Применяемое оборудование

Распылительный пистолет
Airmix

ХРАНЕНИЕ И ОБРАЩЕНИЕ

Хранить в сухом прохладном месте, вдали от источников тепла. Закройте все емкости после использования.

Срок годности 1 год при соблюдении условий хранения



ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Полную информацию о здоровье и безопасности см. в Паспорте безопасности.

При использовании этих продуктов необходимо носить соответствующее защитное снаряжение (очки, перчатки, маску и т.д.).

В рабочей среде должна быть обеспечена хорошая вентиляция

Легко воспламеняется. Не курить во время использования и применять вдали от устройств, которые вызывают нагрев, возгорание и искрообразование.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Продукт рекомендован к применению при температурном режиме 10-32°C для поверхности, продукта и окружающей среды.

Во время нанесения и высыхания относительная влажность должна быть в пределах 45-65%. Низкие температуры, плохая циркуляция воздуха или высокая влажность увеличивают время высыхания, а также могут негативно сказаться на характеристиках продукта.

Распылительное оборудование после нанесения должно быть очищено нитроцеллюлозным разбавителем

Для получения равномерного уровня блеска чрезвычайно важно хорошо перемешать компонент 1 перед каждым нанесением, желательно с помощью шпателя.

ТРАНСПОРТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Классификация грузов : Лак

Упаковка	: 871.77	871.00
	25 л	2,5 л
		12,5 л