

Генеральный дистрибьютер
на территории РФ и СНГ



ООО «Т.Б.М.», www.tbm.ru
Московская обл, г. Мытищи,
Волковское ш, вл.15, стр.1,
тел. (495) 974-21-89

UMACOLL 82K

Дата составления документа: 01.02.2020 г.
Страна производитель: Российская Федерация
ТУ 2242-001-20514586-04



ОПИСАНИЕ

Umacoll 82K представляет собой однокомпонентный водно-дисперсионный клей с пониженной вязкостью предназначенный для каширования плёнками ПВХ.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Umacoll 82K предназначен для вклейки окошек из ПЭ-плёнок, заклейки швов в бумажных пакетах. Клеевой шов эластичный. Клей с пониженной вязкостью для облицовывания (каширования) и окутывания плоских поверхностей древесных материалов и гипсокартона декоративными полимерными плёнками и импрегнированной бумагой.

СПЕЦИФИКА ПРИМЕНЕНИЯ

Клей предназначен только для промышленного использования.

К преимуществам клея относятся:

- хорошая адгезия к полимерным и бумажным плёнкам;
- высокая прочность клеевого соединения;
- клей экологически безопасен, не содержит летучих растворителей и формальдегид;
- клей полностью готов к применению;
- подходит для холодного и горячего прессования.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Umacoll 82K

Основа	Водная дисперсия сополимера
Цвет	Белый
Вязкость по Brookfield LVT, мПа*с	3500±700 (23/63/12)
Плотность, г/см ³	около 1,0
Значение pH	около 6,0
Время открытой выдержки	5 минут

Технические характеристики, определённые на момент изготовления продукта, в зависимости от условий хранения могут меняться (в пределах нормы).

Генеральный дистрибьютер
на территории РФ и СНГ



ООО «Т.Б.М.», www.tbm.ru
Московская обл, г. Мытищи,
Волковское ш, вл.15, стр.1,
тел. (495) 974-21-89



UMACOLL 82K

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Поверхность клеиваемых материалов должна быть обеспыленной, не должна иметь явных жировых и иных загрязнений.

УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ

Рабочая температура $(20 \pm 2)^{\circ}\text{C}$, влажность воздуха не более 65%.
Влажность материала: 8-10%.
Использовать материалы с гладкой поверхностью. Работы проводить в помещении при температуре не ниже $+15^{\circ}\text{C}$. Перед использованием клеиваемые материалы и клей должны быть акклиматизированы до температуры помещения.

ПРОЦЕСС НАНЕСЕНИЯ

Подготовка	Клей готов к применению. Перед употреблением его следует тщательно перемешать.
Нанесение	Наносить машинным способом (при помощи любого подходящего оборудования) или вручную (валики, кисти).
Расход	60-120 г/м ² в зависимости от качества поверхности клеиваемых материалов.
Склеивание	Облицовывание плёнкой проводят сразу после нанесения клея в течение времени открытой выдержки. Прессование возможно как холодным способом (при температуре помещения), так и горячим (до $+80^{\circ}\text{C}$ в клеевом шве).
Отверждение	Склеенные материалы необходимо выдерживать при температуре $(20 \pm 2)^{\circ}\text{C}$ (не ниже $+15^{\circ}\text{C}$) до полного высыхания клея. Обработку склеенных деталей ведут через 5-6 часов. Время набора полной прочности составляет 24 часа.
Промывка	Оборудование и приспособления промывают водой. Засохший клей удаляют механически.

Генеральный дистрибьютер
на территории РФ и СНГ



ООО «Т.Б.М.», www.tbm.ru
Московская обл, г. Мытищи,
Волковское ш, вл.15, стр.1,
тел. (495) 974-21-89



UMACOLL 82K

УПАКОВКА

30 л (пластиковое ведро).

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить в плотно закрытой таре изготовителя в сухих помещениях при температуре от +5°C до +30°C. При неплотно закрытой упаковке может образоваться поверхностная плёнка. **Не допускать замораживания!**

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ

Гарантийный срок хранения составляет 6 месяцев со дня изготовления при условии соблюдения потребителем правил транспортирования и хранения. По истечении гарантийного срока применять клей без лабораторного тестирования не рекомендуется. При соблюдении всех условий хранения, срок годности продукта не ограничивается гарантийным сроком, возможно использование продукта по истечению указанного периода.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Для защиты рук использовать резиновые перчатки. При попадании на кожу тщательно промыть водой с мылом. При попадании в глаза - промыть водой и при необходимости обратиться к врачу. Полную информацию смотри в паспорте безопасности на продукт.

УТИЛИЗАЦИЯ

Тару утилизировать как бытовые отходы.

Оговорка

Предоставленные данные основаны на нашем многолетнем опыте и испытаниях, но не являются гарантией для каждого конкретного случая. Результаты зависят от условий проведения и качества работ с использованием продукта. Информация не является полностью исчерпывающей. Любое использование продукта для иных целей, не отражённых в данном документе, влечёт за собой действия на свой собственный страх и риск. Производитель в данном случае ответственности не несёт. Информация периодически подвергается изменениям в связи с постоянным совершенствованием продукта.