



ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ЛАК ВЫСОКО-ГЛЯНЦЕВЫЙ

836.00.0000



Прочитайте
технический
паспорт

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

836.00 двухкомпонентный глянцевый лак на основе полиуретана

ОСОБЕННОСТИ

- высокий и стабильный блеск
- устойчивость к царапинам и ударам
- отличный розлив и быстрая сушка
- готовность к полировке через 20 часов
- подходит для нанесения на вертикальные поверхности

РЕКОМЕНДУЕМОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Используется для отделки мебели и всех видов интерьерных поверхностей из древесины для придания поверхности защитных и декоративных свойства.



Размешайте



Наносить
распылением

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

Тип продукта :Полиуретан

Вязкость

1.компонент (20°C, DIN4) :65 - 75 "

1+2.компонент (20°C, DIN4) :15 - 18 "

Плотность (кг/л)

1.компонент :1,00 ± 0,03

2.компонент :0,98 ± 0,03

Сухой остаток (% по весу)

1.компонент :58 ± 2

2.компонент :32 ± 2

Производительность* (м²/л) :10,5 - 12

* толщина сухой пленки 30-35μ

Рекомендуемый расход при нанесении (г/м²) :для 1 слоя: 100 - 110
для 2 слоя: 120 - 140

зависит от метода нанесения, сезонных условий и свойств поверхности

Время высыхания

(20°C, влажность 45-65%, 1 x 100 г/м²)

От пыли :20 - 25 мин

На отлип :150 - 170 мин

До складирования (500 кг/м²) :23 - 25 ч

До складирования (1000 кг/м²) :53 - 58 ч

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА И БЛЕСКА

Продукт	Код продукт
ПУ-лак высоко-глянцевый	836.00

Цвет	Код цвета
прозрачный	0000

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Наносится на подложки, предварительно отгрунтованные ПУ-, ПЭ- или УФ-грунтами Flex и отшлифованные абразивом 220-240. Поверхность должна быть чистой и обеспыленной; удалите все загрязнения (пыль, воск и т. д.)

ПРОПОРЦИИ СМЕШИВАНИЯ

Описание	Код	по весу (%)	по объему (%)
Полиуретановый лак	836.00	100	100
Полиуретановый отвердитель	837.00	100	102
Акриловый растворитель	TA801	10	12

перед использованием хорошо перемешать и проверить однородность

* при соблюдении указанных пропорций смешивания рабочая вязкость составляет 13-16" (DIN 4 20°C)

Жизнеспособность, ч (20°C) :5

НАНЕСЕНИЕ

После шлифовки грунтовочного слоя рекомендуется наносить не толстый слой, а 2-3 очень тонких слоя, чтобы предотвратить образование точечных проколов и получить гладкую поверхность. Между слоями подождите 15-30 минут.

Для полировки пастами нанесите слой мокрым по мокрому с паузой 15-20 минут между слоями. Для каждого слоя рекомендуется расход 100-140 г/м². Готовность к полировке пастой через 20 часов.

Применяемое оборудование

Airmix

Распылительный пистолет

* Обратитесь в службу технической поддержки для нанесения лаконоливом

ХРАНЕНИЕ И ОБРАЩЕНИЕ

Хранить в сухом прохладном месте, вдали от источников тепла

Закройте все емкости после использования.

Срок годности 2 год при соблюдении условий хранения



ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ЛАК ВЫСОКО-ГЛЯНЦЕВЫЙ

836.00.0000

ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Полную информацию о здоровье и безопасности см. в Паспорте безопасности.
При использовании этих продуктов необходимо носить соответствующее защитное снаряжение (очки, перчатки, маску и т.д.).
В рабочей среде должна быть обеспечена хорошая вентиляция
Легко воспламеняется. Не курить во время использования и применять вдали от устройств, которые вызывают нагрев, возгорание и искрообразование.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Продукт рекомендован к применению при температурном режиме 10-32°C для поверхности, продукта и окружающей среды.
Во время нанесения и высыхания относительная влажность должна быть в пределах 45-65%. Низкие температуры, плохая циркуляция воздуха или высокая влажность увеличивают время высыхания, а также могут негативно сказаться на характеристиках продукта.
Распылительное оборудование после нанесения должно быть очищено нитроцеллюлозным разбавителем

ТРАНСПОРТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Классификация грузов :	Лак	
Упаковка	: <u>836.00</u> 24 кг	<u>837.00</u> 12 кг