



Прочитайте
технический
паспорт

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

894.xx.0000 двухкомпонентная полиуретановая бесцветная база. Для получения цветной краски используются пасты в зависимости от выбранного цвета



Размешайте

ОСОБЕННОСТИ

устойчив к пожелтению
хороший розлив



Наносить
распылением

РЕКОМЕНДУЕМОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Используется для отделки мебели и всех видов интерьерных поверхностей из массива древесины и МДФ для придания защитных свойств и декоративного внешнего вида

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

Тип продукта : Полиуретан

Вязкость

1.компонент (25°C, KU) :60 - 90

1+2.компонент (20°C, DIN4) :15 - 20 "

Плотность (кг/л)

1.компонент :1,08 ± 0,08

2.компонент :0,97 ± 0,03

Сухой остаток (% по весу)

1.компонент :58 ± 3

2.компонент :26 ± 3

Производительность* (м²/л) :9 - 11

* толщина сухой пленки 30-35μ

Рекомендуемый расход :100 - 150 (за один слой)

при нанесении (г/м²)

зависит от метода нанесения, сезонных условий и свойств поверхности

Время высыхания

(20°C, влажность 45-65%, 1 x 100 г/м²)

от пыли :15 - 20 мин

на отлип :50 - 55 мин

до складирования (500 кг/м²) :2 - 3 ч

до складирования (1000 кг/м²) :4 - 6 ч

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА И БЛЕСКА

Продукт **Код продукта**

ПУ-краска матовая 894.10

ПУ-краска полуматовая 894.25

ПУ-краска глянцевая 894.50

Цвет **Код цвета**

бесцветный 0000

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Наносится на белые ПУ-, ПЭ- или УФ-грунты, предварительно отшлифованное абразивом с зернистостью 220-280-400 или 280-400 соответственно. Процесса шлифования таким способом достаточно перед нанесением финишного покрытия. Поверхность перед нанесением должна быть чистой и обеспыленной; удалите все загрязнения (пыль, воск и т.д.)

ПРОПОРЦИИ СМЕШИВАНИЯ

Описание	Код	по весу (%)	по объему (%)
Полиуретановый прозрачный конвертер	894.xx	100	100
ПУ-отвердитель	825.00	50	55
Разбавитель	TA801.00	20	25

перед использованием хорошо перемешать и проверить однородность

Жизнеспособность, ч (20°C): : 4,5

* при соблюдении указанных пропорций смешивания рабочая вязкость составляет 13-16" (DIN 4 20°C)

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ОТВЕРДИТЕЛИ И РАЗБАВИТЕЛИ

Добавка - F03.00 : Летом можно добавить 2-5 % в рабочую смесь
Отвердитель - 856.00 : Может использоваться как альтернативный отвердитель

НАНЕСЕНИЕ

Наносится в один слой 110-150 г/м² автоматическим или обычным распылительным пистолетом

Применяемое оборудование

Распылительный пистолет

Airmix

* обратитесь в службу технической поддержки для нанесения лаконоливом

ХРАНЕНИЕ И ОБРАЩЕНИЕ

Хранить в сухом прохладном месте, вдали от источников тепла
Закройте все емкости после использования.

Срок годности 1 год при соблюдении условий хранения



ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ПРОЗРАЧНЫЙ КОНВЕРТЕР МАТОВОЙ СЕРИИ

894.xx.0000

ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Полную информацию о здоровье и безопасности см. в Паспорте безопасности.

При использовании этих продуктов необходимо носить соответствующее защитное снаряжение (очки, перчатки, маску и т.д.).

В рабочей среде должна быть обеспечена хорошая вентиляция

Легко воспламеняется. Не курить во время использования и применять вдали от устройств, которые вызывают нагрев, возгорание и искрообразование.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Продукт рекомендован к применению при температурном режиме 10-32°C для поверхности, продукта и окружающей среды.

Во время нанесения и высыхания относительная влажность должна быть в пределах 45-65%. Низкие температуры, плохая циркуляция воздуха или высокая влажность увеличивают время высыхания, а также могут негативно сказаться на характеристиках продукта.

Распылительное оборудование после нанесения должно быть очищено нитроцеллюлозным разбавителем

ТРАНСПОРТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Упаковка	: <u>894.xx</u>	<u>825.00</u>
	17 кг	12 кг

Данные, представленные в этом Техническом паспорте, соответствуют нашим лучшим знаниям и опыту. Мы гарантируем постоянство химико-физических характеристик нашей продукции в пределах допусков, указанных в наших технических паспортах. Ответственность за окончательный результат применения продукта полностью лежит на пользователях, которые должны убедиться, что продукт соответствует их собственным потребностям в отношении системы нанесения, используемых субстратов, а также условий работы.

Publish Date: 01/2023

Revision No: 00

www.flex-paint.com

Kayalar