

Описание продукта

Двухкомпонентный полиуретановый лак на алкидной смоле, прозрачный, быстросохнущий, хорошо держится на вертикальной поверхности, подходит для получения эффекта открытых пор на тёмной древесине, такой как орех и вяз.

Области применения

Идеально подходит для отделки с эффектом открытых и полузакрытых пор, для всех тёмных поверхностей, для внутренней отделки торговых помещений / жилых интерьеров на всех прозрачных ПУ грунтах.

Подготовка поверхности

Чистая, сухая древесина. В зависимости от породы и метода нанесения: ступенчатое шлифование подложки (зернистость): 180-240, ступенчатое шлифование материала (зернистость): 400-600

Последующая отделка

Возможность повторного нанесения: возможно, после соответствующей шлифовки.

Время

Время переработки:	3 ч / 20 °C
Жизнеспособность:	3 ч / 20 °C
Сушка:	3 ч / 20 °C
Возможность штабелирования:	после > 16 ч / 20 °C
Полное высыхание:	7 дней / 20 °C

Нанесение

Распылением (может потребоваться добавление разбавителя)

с помощью пистолета с бачком:

размер сопла:	1.8 – 2.0 мм
давление распыления:	2.5-3.5 бар

с Airless:

Airless размер сопла:	0,23 - 0,28 мм
давление распыления:	100 -150 бар

с Airmix:

Airmix размер сопла:	0,23 - 0,28 мм
давление распыления:	60-100 бар
давление воздушной поддержки:	2.0-2.5 бар

Технические характеристики

Поставочная вязкость:	от 50 до 70 с при +20°C DIN 53211 на 4 мм
Плотность:	0,936 кг/л
Сухой остаток:	30%
Гарантийный срок хранения, месяцы:	18
Пропорции смешивания (по весу):	3 : 1 ПУ-отвердитель DN4079
Рабочая вязкость:	12-14 сек DIN 53211 4 мм
Расход за 1 слой:	150-250 г/м ²

Информация для заказа

Заказной артикул	
Матовый:	DM45039D (10°±2° Глосс)
Шелковисто-матовый:	DM45038D (20°±2° Глосс)
Упаковка:	1/18 кг
Отвердитель:	DN4079
Упаковка:	1/9 кг
Разбавитель:	T518A

Общая информация

Полиуретановые лаки нельзя наносить и высушивать при температуре материала и комнатной температуре ниже +18 °С и относительной влажности менее 40%. Идеальные значения: 20–25 °С, относительная влажность 50–65 %. Отклонения этих параметров приведут к нарушению процесса сушки или отверждения. Во избежание проблем с адгезией отшлифуйте лакированные полиуретановые поверхности непосредственно перед нанесением свежего лака и, как можно скорее, нанесите лак на отшлифованные поверхности. Старые смеси лака и отвердителя влияют на качество поверхности (адгезия/стойкость). Отбелённые основания после нанесения отбеливателя должны пройти промежуточную сушку в течение не менее 48 часов при температуре +20 °С перед последующим покрытием подходящими полиуретановыми лаками. При правильном хранении (не менее +20 °С при комнатной температуре) окончательная твердость покрытия достигается через неделю. Предварительно выполните, пожалуйста, пробное нанесение в реальных, практических условиях!

Особые свойства и/или стандарты испытаний

GB/T23997-2009
GB 18581-2020