

Техническое описание

<u>Код продукта</u>	5354RL10
<u>Название</u>	Полиуретановый высокоглянцевый лак
<u>Свойства</u>	Высокое порозаполнение и эластичность. Отличная поверхностная покрытия. Колеруется пигментными пастами из серии 0900.
<u>Назначение</u>	Наноситься методом распыления на полиуретановые и полиэфирные грунты.
<u>Тех.данные</u>	Плотность, кг/л : 1,000 (±0,050) (при 20° C) Вязкость* : 80-90 (± 2) сек Сухой остаток по весу : 55 (± 2) %, Жизнеспособность : > 3 часов *Ford nr 4 при 20°C/68F
<u>Приготовл. смеси</u>	5354RL10 : 100 частей к весу или объёму 9911R699* : 70-100 частей к весу или объёму 90560000 : 30-40 частей к весу или объёму *T530MS99 в 80% по весу
<u>Тех.информация</u>	Метод нанесения : распыление Количество слоев : 1 или 2 с прож. Выдержкой в 30-60 мин Рекомендуемый расход : 110 – 170 г/м ² Сухой для шлифовки : 48 часов Сухой на отлип : 4-8 часов Полное высыхание : 16-24 часа
<u>Срок хранения</u>	: 12 месяцев, в закрытых контейнерах при 30°C макс, защищённых от влаги.
<u>Дата составления</u>	Январь 2009