

alcea s.r.l.  
20030 senago (milano)  
18 via piemonte  
tel. 02.99014.1  
fax 02.99014.300

ufficio vendite  
tel. 02.99014.880  
fax 800.827.159  
alcea@alcea.com  
www.alcea.com

cap. soc. 125.000 € i.v.  
codice fiscale, partita iva  
e registro imprese  
IT00718900152  
REA milano 422086

**ALCEA**

## Техническое описание

### Код продукта

**5361CMNV**

### Описание

**Пур конвертер матовый**

### Свойства

: Конвертер прозрачный ПУР, быстросохнувший, для колеровки темных тонов.

### Способ нанесения

: Распылением или наливом на полиуретановые или полиэфирные грунты.

### Тех Данные

Плотность, кг/л : 1,143 (±0,050)  
Вязкость\* : 9 - 12 sec  
Сухой остаток по весу : 59 (± 2) %  
Жизнеспособность : 4 ч  
Глянец : 20 + 2  
\*Ford н. 8 при 20°C

### Приг. Смеси

**5361CMNV** : 100 частей по весу  
**9981A699** : 50 частей по весу  
**90570000** : 20 – 30 частей по весу

### Тех. Информация

Способ нанесения : распылением или наливом  
Вязкость при нанесении : 14 (± 2) сек  
Рек. Расход : 110 - 120 г/м<sup>2</sup> для одного слоя  
Кол. слоев : 1  
Полное высыхание : 18 ч (20°C) со станд. отвердителем  
\*Ford н. 4 при 20°C

### Хранение

: 12 месяцев в закрытой таре, при темп. 30°C макс, защищенной от влаги

I dati contenuti nella presente scheda tecnica sono frutto di esperienze pratiche (di laboratorio) che non possono essere sempre replicati a causa della molteplicità dei cicli di verniciatura e delle diverse condizioni ambientali di applicazione  
Data rev. 23 06 2011

Data rev. 23 06 2011