

Техническая информация

# Lignum 2108-xx\*

## ПУ-лак бесцветный

пропорции смешивания: **2:1** отвердитель **Lignum 8101**

**Описание продукта:** Полиуретановый прозрачный лак  
**Область применения:** Прозрачная отделка предметов внутреннего интерьера и мебели для жилых комнат (шпон, массив)

### Свойства

#### Технические характеристики:

Связующее	полиуретановые смолы		
Пигменты, наполнители	матирующие добавки		
Разбавители	кетоны, ароматические углеводороды, сложные эфиры,		
Поставочная вязкость	60 (±5)	сек / DIN 4мм при +20°C	
Плотность	0,970±0,03	кг/л	
Температура вспышки	+24°C	метод: закрытый тигель	
Сухой остаток	41 (±2)	% по весу	
Срок хранения	36 месяцев	при не более +30°C в закрытой оригинальной упаковке	

#### Указания по нанесению:

Метод нанесения	Ручное распыление			Автоматическое распыление					
		% мас.	% об.		% мас.	% об.			
Отвердитель	Lignum 8101	50	50	Lignum 8101	50	50			
Разбавитель	Lignum 9201	30-50		Lignum 9201	20-50				
Жизнеспособность	3 часа			3 часа					
Рабочая вязкость	13...15 сек			14...16 сек					
Рабочая температура	+20°C			ЛКМ, объект, воздух, подложка					
Рекомендуемый расход	80...150			г/м <sup>2</sup>					

#### Сушка:

	+20°C	+50°C	г/м <sup>2</sup>
до складирования	6 часов		100
сухой от пыли	10 минут		100
сухой на ощупь	30 минут		100

#### Особые указания

**Выполните, пожалуйста, пробное нанесение в практических условиях!**  
**ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ**

Продукт хорошо наносится как ручным, так и автоматическим распылением (без шагрени на пленке)

После длительного хранения всегда проверяйте однородность и хорошо перемешивайте перед использованием, чтобы размешать возможный осадок.

Альтернативное отверждение: **Lignum 8118 50%**

\* вместо символа «xx» указываются цифра, характеризующая степень блеска получаемого покрытия

Информация для заказа:		Норма упаковки	Артикул ТБМ
ПУ-лак полуматовый	<b>Lignum 2108-30</b>	25л	LIG2108/25-30
Отвердитель	<b>Lignum 8101</b>	12,5л	LIG8101/21
Разбавитель	<b>Lignum 9201</b>	25л	LIG9201/25

**Примечание:**

Вышеуказанная информация основана на лабораторных испытаниях, знаниях и опыте ее использования Производителем.

До начала применения продукции рекомендуем самостоятельно испытать ее на используемых материалах с учетом способов нанесения.

При замене продукции Производителя или переходе на работу с продукцией другого производителя испытания следует провести повторно.

Так как, продукция Производителя используется в различных целях (в том числе и для изготовления собственной продукции), с различными материалами, на разных поверхностях, при изменяющихся условиях и способах технологии ее применения (нанесения на поверхность) и хранения,

на которые Производитель и Продавец продукции не имеют влияния, то соответственно Производитель и Продавец не несут ответственности в случае

использования продукции не по назначению, а также в случае нарушения Покупателем указанных в настоящей технической информации:

- параметров и характеристик продукции;

- условий и способов технологии ее применения (нанесения на поверхность);

- условий хранения.

В случае необходимости получения дополнительной информации по продукции, следует обратиться за разъяснениями к Продавцу товара