



Прочитайте
технический
паспорт

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

894.xx.1000 белая двухкомпонентная краска на основе полиуретана. Для получения цветных красок используется система цветной колеровки путем ввода цветных паст, в зависимости от выбранного цвета.

ОСОБЕННОСТИ

- устойчив к пожелтению
- хороший розлив



Размешайте

РЕКОМЕНДУЕМОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Используется для отделки мебели и всех видов интерьерных поверхностей из массива древесины и МДФ



Наносить
распылением

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

Тип продукта	:Полиуретан
Вязкость	
1.компонент (25°C, KU)	:80 - 90
1+2.компонент (20°C, DIN4)	:25 - 30 "
Плотность (кг/л)	
1.компонент	:1,305 ± 0,07
2.компонент	:0,970 ± 0,03
Сухой остаток (% по весу)	
1.компонент	:67,5 ± 2
2.компонент	:26 ± 2
Производительность* (м²/л)	:8 - 9
* толщина сухой пленки 30-35μ	
Рекомендуемый расход при нанесении (г/м²)	:100 - 150 (за один слой)
<i>зависит от метода нанесения, сезонных условий и свойств поверхности</i>	
Время высыхания (20°C, влажность 45-65%, 1 x 100 г/м²)	
От пыли	:10 - 15 мин
На отлип	:30 - 35 мин
До складирования (500 кг/м ²)	:2 - 3 ч
До складирования (1000 кг/м ²)	:4 - 6 ч

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА И БЛЕСКА

Продукт	Код продукта
ПУ краска матовая	894.10
ПУ-краска полуматовая	894.25
Цвет	Код цвета
белый	1000

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Наносится на белые ПУ-, ПЭ- или УФ-грунты, предварительно отшлифованное абразивом с зернистостью 220-280-400 или 280-400 соответственно. Процесса шлифования таким способом достаточно перед нанесением финишного покрытия. Поверхность перед нанесением должна быть чистой и обеспыленной; удалите все загрязнения (пыль, воск и т.д.)

ПРОПОРЦИИ СМЕШИВАНИЯ

Описание	Код	по весу (%)	по объему (%)
ПУ-база матовая	894.xx	100	100
ПУ-отвердитель	825.00	50	70
Акриловый разбавитель	TA801	20	30

перед использованием хорошо перемешать и проверить однородность

Жизнеспособность, ч (20°C): 3,5

* при соблюдении указанных пропорций смешивания рабочая вязкость составляет 13-16" (DIN 4 20°C)

НАНЕСЕНИЕ

Наносится в один слой 110-150 г/м² автоматическим или ручным распылителем.

Применяемое оборудование

Распылительный пистолет
Airmix

* обратитесь в службу технической поддержки для нанесения лаконоливом

ХРАНЕНИЕ И ОБРАЩЕНИЕ

Хранить в сухом прохладном месте, вдали от источников тепла
Закройте все емкости после использования.

Срок годности 1 год при соблюдении условий хранения



ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ КОНВЕРТЕР МАТОВОЙ СЕРИИ

894.xx.1000

ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Полную информацию о здоровье и безопасности см. в Паспорте безопасности.

При использовании этих продуктов необходимо носить соответствующее защитное снаряжение (очки, перчатки, маску и т.д.).

В рабочей среде должна быть обеспечена хорошая вентиляция

Легко воспламеняется. Не курить во время использования и применять вдали от устройств, которые вызывают нагрев, возгорание и искрообразование.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Продукт рекомендован к применению при температурном режиме 10-32°C для поверхности, продукта и окружающей среды.

Во время нанесения и высыхания относительная влажность должна быть в пределах 45-65%. Низкие температуры, плохая циркуляция воздуха или высокая влажность увеличивают время высыхания, а также могут негативно сказаться на характеристиках продукта.

Распылительное оборудование после нанесения должно быть очищено нитроцеллюлозным разбавителем

ТРАНСПОРТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Упаковка	: <u>894.xx</u>	<u>825.00</u>
	24 кг	12 кг

Данные, представленные в этом Техническом паспорте, соответствуют нашим лучшим знаниям и опыту. Мы гарантируем постоянство химико-физических характеристик нашей продукции в пределах допусков, указанных в наших технических паспортах. Ответственность за окончательный результат применения продукта полностью лежит на пользователях, которые должны убедиться, что продукт соответствует их собственным потребностям в отношении системы нанесения, используемых субстратов, а также условий работы.

Publish Date: 05/2017
Revision No: 02

www.flex-paint.com

 **Kayalar**