



Прочитайте
технический
паспорт

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

889.77 барьерный грунт, разработанный для решения всех проблем, обычно связанных с нанесением пигментированных лакокрасочных систем на МДФ.

ОСОБЕННОСТИ

- чрезвычайно быстрое высыхание
- снижает подъем древесного волокна
- блокирует впитывание по торцам МДФ
- легко шлифуется

РЕКОМЕНДУЕМОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Рекомендуется, чтобы все операции с МДФ выполнялись до процедур нанесения грунта. Особенно рекомендуется использовать его в указанных ниже операциях

1. МДФ торцы
2. Изделия из МДФ, обработанные на станке с ЧПУ
3. Профили МДФ
4. МДФ низкой плотности

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

Вязкость

1.компонент (20°C, DIN4)	:80 - 95 "
1+2.компонент (20°C, DIN4)	:45 - 50 "

Плотность (кг/л)

1.компонент	:1,180 ± 0,03
2.компонент	:0,950 ± 0,03

Сухой остаток (% по весу)

1.компонент	:59 ± 2
2.компонент	:30 ± 2

Производительность* (м²/л)

* толщина сухой пленки 30-35μ

Рекомендуемый расход при нанесении (г/м²)

:60 - 80 (за один слой)
зависит от метода нанесения, сезонных условий и свойств поверхности

Время высыхания (20°C, влажность 45-65%, 1 x 100 г/м²)

От пыли	:5 - 10 мин
На отлип	:10 - 20 мин

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА И БЛЕСКА

Цвет	Код цвета
бесцветный	0000
белый	1000

* другие цвета доступны по запросу

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Перед нанесением поверхность отшлифовать абразивом с зернистостью 180-220, поверхность должна быть чистой и обеспыленной, удалите все загрязнения (пыль, воск и т. д.).

ПРОПОРЦИИ СМЕШИВАНИЯ

Описание	Код	по весу (%)	по объему (%)
Барьерный грунт	889.77	100	100
ПУ-отвердитель	889.00	25	31
НЦ-разбавитель	TN800	40	47

Перед применением перемешать и проверить однородность

Жизнеспособность, ч (20°C) : 2

* при соблюдении указанных пропорций смешивания рабочая вязкость составляет 13-16" (DIN 4 20°C)

НАНЕСЕНИЕ

Наносится в 1 слой. Подождите не менее 30 минут для последующего покрытия. Может покрываться ПЭ- или ПУ-грунтом

Применяемое оборудование

Распылительный пистолет

Распыление Airmix

* обратитесь в службу технической поддержки для нанесения лаконоликом

ХРАНЕНИЕ И ОБРАЩЕНИЕ

Хранить в сухом прохладном месте, вдали от источников тепла

Закройте все емкости после использования

Срок годности 1 год при соблюдении условий хранения



ГРУНТ ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ БАРЬЕРНЫЙ ДЛЯ МДФ

889.77.xxxx

ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Полную информацию о здоровье и безопасности см. в Паспорте безопасности.

При использовании этих продуктов необходимо носить соответствующее защитное снаряжение (очки, перчатки, маску и т.д.).

В рабочей среде должна быть обеспечена хорошая вентиляция

Легко воспламеняется. Не курить во время использования и применять вдали от устройств, которые вызывают нагрев, возгорание и искрообразование.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Продукт рекомендован к применению при температурном режиме 10-32°C для поверхности, продукта и окружающей среды.

Во время нанесения и высыхания относительная влажность должна быть в пределах 45-65%. Низкие температуры, плохая циркуляция воздуха или высокая влажность увеличивают время высыхания, а также могут негативно сказаться на характеристиках продукта.

Оборудование после нанесения должно быть промыто нитроцеллюлозным разбавителем.

ТРАНСПОРТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Классификация грузов :Грунт

Упаковка	<u>889.77</u> 12 кг	<u>889.00</u> 3 кг
----------	------------------------	-----------------------

Данные, представленные в этом Техническом паспорте, соответствуют нашим лучшим знаниям и опыту. Мы гарантируем постоянство химико-физических характеристик нашей продукции в пределах допусков, указанных в наших технических паспортах. Ответственность за окончательный результат применения продукта полностью лежит на пользователях, которые должны убедиться, что продукт соответствует их собственным потребностям в отношении системы нанесения, используемых субстратов, а также условий работы.

Publish Date: 05/2017
Revision No: 02

www.flex-paint.com

 **Kayalar**