

Техническая памятка



Zowo-tec® 340

Промежуточное покрытие для лиственницы

Описание продукта

Тип продукта

Область применения

Технические данные

Основа

Цвет

Плотность

Вязкость

Указания по применению

Способы нанесения

Однокомпонентное, быстро создающее слой промежуточное покрытие на водной основе, для защиты от повреждений поверхности конечного покрытия вызванного смолой.

Для деревянных деталей, ограниченных строительными конструкциями (например, окон и входных дверей) эксплуатируемых снаружи и внутри помещений. Zowo-tec® 340 применяется в особо прозрачных Zowo-tec® покрытиях и покрытиях с лазурью.

Акрилат

бесцветный

примерно 1,14 г/мл

Тиксотропная настройка

Брызгать

Способ разбрызгивания	Сопло [мм]	Давление [бар]	Давление поддержки [бар]
Airless / Airmix	0,23 – 0,33	50 – 100	0 – 3,5
Воздухоопрыскиватели низкого давления	1,8 – 2,7	2,5 – 3,5	./.

наносится до толщины мокрого слоя 175* микрон. Рекомендуется 150 микрон Соблюдать ZOBEL формирование покрытия !

*В зависимости от условий применения в отдельных случаях упругость может не достичь номинальную величину.

Совершить пробную лакировку. Продукт проверить перед использованием.

Последующие рекламации не могут быть учтены.

Готово к применению. Проверить вязкость и при надобности отрегулировать водой.

- Грунт должен быть сухим, без пыли и жира

- Влажность древесины: $13 \pm 1 \%$

- Около 20°C для субстрата, материала и окружающей среды, минимум 50 % отн. вл. воздуха

- Не обрабатывать ниже 15°C или выше 30°C

- Перед употреблением хорошо перемешать, избежать проникновение воздуха

Около 150 мл/м² при толщине слоя 150 микрон (без утраты распыления)

Переработка через 4 часа

Длительность сушки зависит от толщины слоя и окружающих условий. Низкая температура и высокая влажность воздуха замедляют сушку. Следить за достаточным термостатированием и воздухообменом.

Сразу после применения, водой или моющим средством для оборудования Zowo-Clean

Рабочая вязкость

Условия применения

Расход

Сушка:
(20°C/50% отн.влажности воздуха)

Промывка оборудования

Дальнейшие указания

VOC-обозначения

Срок хранения

Указания по безопасности

EU-границные значения для продукта: (Kat. A/e): 150 г/л (2007) / 130 г/л (2010)

Продукт содержит максимально < 130 г/л VOC

12 месяцев

прохладно, однако безморозно, в нераспечатанном первоначальном контейнере

При работе соблюдать правила, меры защиты и указания профессиональных

союзов. Данные по утилизации и безопасности смотреть в памятке безопасности

на продукте.