



Прочитайте  
технический  
паспорт

### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

**842.77** двухкомпонентный белый полиуретановый грунт

### ОСОБЕННОСТИ

- высокая эластичность
- высокая укрывистость
- отличная шлифуемость



Размешайте

### РЕКОМЕНДУЕМОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Может наноситься на все виды интерьерных деревянных поверхностей в мебельно-декоративной промышленности, в том числе на МДФ и массив



Наносить  
распылением

### ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

<b>Тип продукта</b>	: Полиуретан
<b>Вязкость</b>	
1.компонент (25°C, KU)	: 90 ± 3
1+2.компонент (20°C, DIN4)	: 19 ± 3 "
<b>Плотность (кг/л)</b>	
1.компонент	: 1,490 ± 0,03
2.компонент	: 0,955 ± 0,03
<b>Сухой остаток (% по весу)</b>	
1.компонент	: 73 ± 2
2.компонент	: 28 ± 2
<b>Производительность* (м²/л)</b>	: 7,5 - 8,5
* толщина сухой пленки 30-35µ	
<b>Рекомендуемый расход при нанесении (г/м²)</b>	: 150 - 250 (за один слой)
<i>зависит от метода нанесения, сезонных условий и свойств поверхности</i>	
<b>Время высыхания (20°C, влажность 45-65%, 1 x 150 г/м²)</b>	
От пыли	: 15 - 20 мин
На отлип	: 20 - 40 мин
До шлифования	: 1 - 2 ч

### ВАРИАНТЫ ЦВЕТА

Цвет	Код цвета
белый	1000

### ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Перед нанесением поверхность отшлифовать шлифовальной бумагой с зернистостью 180-220, Поверхность должна быть чистой и без следов загрязнений (пыль, воск и т.д.)

### ПРОПОРЦИИ СМЕШИВАНИЯ

Описание	Код	по весу (%)	по объему (%)
Полиуретановый грунт	842.77	100	100
ПУ-отвердитель	F16.00	40	65
ПУ-разбавитель	TP800	5 - 10	10 - 20

*перед использованием хорошо перемешать и проверить однородность*

**Жизнеспособность, ч (20°C)** : 3

\* при соблюдении указанных пропорций смешивания рабочая вязкость составляет 13-16" (DIN 4 20°C)

### НАНЕСЕНИЕ

Наносится в 2-3 слоя с паузой между нанесением каждого слоя минимум 45 максимум 60 минут, в зависимости от погодных условий. Между слоями необходима шлифовка шлифовальной бумагой с зернистостью 220. Перед нанесением финишного покрытия поверхность желательно отшлифовать абразивом с зернистостью 280-400 и 600 соответственно. Высоко-глянцевые финишные покрытия можно наносить после сушки грунта не менее 24 часов. Перед нанесением грунта на кромки МДФ следует наносить барьерный грунт (889.77.1000)

### Применяемое оборудование

Распылительный пистолет  
Airmix

\* обратитесь в службу технической поддержки для нанесения лаконоаливом

### ХРАНЕНИЕ И ОБРАЩЕНИЕ

Хранить в сухом прохладном месте, вдали от источников тепла

Закройте все емкости после использования.

Срок годности 1 год при соблюдении условий хранения



### ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

---

Полную информацию о здоровье и безопасности см. в Паспорте безопасности.

При использовании этих продуктов необходимо носить соответствующее защитное снаряжение (очки, перчатки, маску и т.д.).

В рабочей среде должна быть обеспечена хорошая вентиляция

Легко воспламеняется. Не курить во время использования и применять вдали от устройств, которые вызывают нагрев, возгорание и искрообразование.

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

---

Продукт рекомендован к применению при температурном режиме 10-32°C для поверхности, продукта и окружающей среды.

Во время нанесения и высыхания относительная влажность должна быть в пределах 45-65%. Низкие температуры, плохая циркуляция воздуха или высокая влажность увеличивают время высыхания, а также могут негативно сказаться на характеристиках продукта.

Распылительное оборудование после нанесения должно быть очищено нитроцеллюлозным разбавителем

### ТРАНСПОРТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

---

**Классификация грузов** :Грунт

<b>Упаковка</b>	: <b>842.77</b>	<b>F16.00</b>
	25 кг	12 кг