



Semparoc 60

ПУР-клей с высокой прочностью и длительной открытой выдержкой

Данные о продукте

Основа: Полиуретан.

Содержание сухого остатка: 100%.

Вязкость: ок. 8500 мПа·с (по Брукфелдью 5/20) при 20 °С.

Воспламеняемость: слабо воспламеняющийся

Огнестойкость: конструктивные элементы возможно в соответствии с EN 13501 (с соответствующими материалами и конструкциями).

Устойчив к слабым щелочам, кислотам и растворителям.

Хранение: в прохладном помещении, в закрытом виде до 9 месяцев.

Упаковка: пластиковые бутылки 800 г, алюминиевые пакеты в картонной коробке 7,5 кг.

Данные по переработке материала:

Склеиваемые поверхности: должны быть плоскими, ровными и чистыми.

Температура переработки: от 10 °С до 30 °С.

Влажность древесины: 8-18 %.

Способ нанесения: предназначенными для этого инструментами, к примеру, шпателем или аппликатором Vario.

Расход: 100-300 г/м².

Время открытой выдержки: около 1 часа при 20 °С.

Давление прессования: 0.2-0.8 Н/мм².

Время прессования: 3-4 часа при 20 °С.

Отверждение: за счёт влажности воздуха и влаги, содержащейся в склеиваемых деталях.

Очистка: в жидком состоянии Ebo очистителем, в отверждённом виде механическая чистка или с использованием ПУР растворителя.

Применение

Предназначен для водостойкого и устойчивого к атмосферным воздействиям склеивания деревянных изделий, камня, керамики, изоляционных материалов и бетона. Подходит для склеивания твердых и мягких сорта древесины, а также не горючих строительных панелей. Специально предназначен для угловых оконных соединений, при строительстве лестниц и несущих конструктивных элементов для не сертифицированных областей применения.

Обработка

При склеивании твердых и тропических пород древесины, особенно предназначенных для эксплуатации снаружи помещений обязательно провести предварительные испытания.

Внимание

Все указания для Semparoc 60 получены при склеивании древесины с влажностью 12 %, температуре 20 °С и относительной влажности воздуха 65 %.

Безопасность труда

При работе с клеем в жидком состоянии мы рекомендуем использовать защитные перчатки и очки. Подробные указания смотри контрольный перечень D. Обязательно соблюдать указания паспорта безопасности.

Требования

Водостойкость: С4 в соответствии с EN 12765 (измерения в заводской лаборатории).

Теплостойкость: 120 °С

Контакты

Т. +41 41 469 92 75

Ф. + 41 41 469 93 68

verkauf@collano.com

Гарантия

Мы гарантируем безусловное выполнение стандартов качества ISO при производстве и безупречное качество клея, подтвержденное на основе нашего опыта для рекомендованных областей и при указанных условиях применения. Материалы, обработка и условия обработки могут существенно влиять на качество склеивания.

Перед использованием необходимо проконсультироваться у технолога производителя. Для других применений, а также при отклонении в условиях переработки мы рекомендуем обязательно предварительно проконсультироваться с технической службой Collano. Действительно для общих условий продажи и поставки от Collano.