



ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ МЕБЕЛЬНЫХ ФАСАДОВ С ПОКРЫТИЕМ, СФОРМИРОВАННЫМ ЛАКОМ HDE 80-0

информация актуальна для мебельных фасадов,
окрашенных по представленной в приложении технологии отделки*

1. Перед монтажом выдержать фасады при комнатной температуре не менее двух часов
2. Запрещается использовать острые предметы, ножи или другие режущие инструменты при вскрытии упаковки фасада и дальнейшей монтажа на изделии
3. Во время присадки петель расположите фасад на свободную от посторонних предметов, чистую поверхность (без пыли, грязи, песка и др.) во избежание возможных повреждений лакокрасочного покрытия фасада
4. При загрязнении аккуратно протрите покрытие фасада чистой мягкой хлопчатобумажной тканью, смоченной слабым мыльным раствором (макс. концентрация 1%). Запрещается использовать для протирки бумагу и бумажные полотенца!
5. Сильные загрязнения очистите аккуратными круговыми движениями чистой мягкой хлопчатобумажной тканью, смоченной этиловым спиртом, не допуская при этом длительного контакта и сильного давления на покрытие фасада. Запрещается наливать спирт непосредственно на лакокрасочное покрытие фасада!
6. Недопустимо использование для ухода средств, содержащих в составе агрессивные компоненты, такие как растворители, кислоты, щелочи, спирты, хлор или другие химически агрессивные вещества!
7. Недопустимо использование для ухода полиролей или другие подобных средств!
8. Использование губок с абразивным слоем или абразивных чистящих средств запрещено!
9. Любая сухая (лишенная влаги) чистка поверхности запрещена!
10. Не допускать контакт покрытия фасада с веществами, способными окрашивать поверхность, например, кофе, горчица, кетчуп, черный чай, красное вино, растительные и животные жиры и т.п. При длительном контакте подобные вещества могут оставлять на фасаде цветочные пятна, удалить которые будет невозможно
11. При попадании влаги на фасады: аккуратно протереть поверхность мягкой чистой хлопчатобумажной тканью. Не допускать длительного контакта поверхности фасада с влагой!
12. Фасады должны эксплуатироваться в помещениях, имеющих отопление и вентиляцию, с температурой в пределах от +10°C до +30°C и влажностью в пределах от 40% до 70%
13. Берегите фасады от длительного воздействия прямого солнечного света и источников интенсивного нагрева
14. Охлаждение мебельных фасадов ниже -25°C, а также длительное хранение при отрицательных температурах может привести к растрескиванию и отслаиванию лакокрасочного покрытия

Гарантия на покрытие готового мебельного фасада – 12 месяцев

* дополнительная информация на сайтах www.tbm.ru и www.hesse-lignal.de



Hesse Lignal
inspiring you

технологическая карта

пигментированная глубоко-матовая отделка мебельных МДФ-фасадов*

№	Этап отделки	Рекомендуемые условия	Правила смешивания
	Условия в помещении: ϕ воздуха $\approx 30..70\%$ / t воздуха $\approx +20^{\circ}\text{C}$		
1	Подготовка поверхности	шлифовка P180/220	
2	Нанесение распылением изолирующего ПУ-грунта	P воздуха = 2,5...3 атм D форсунки = 1,6...2 мм Расход = 100...150 г/м ²	Грунт DG 4717-0005 100 в.ч. Отвердитель DR 4070 20 в.ч. Растворитель DV 4900 30 в.ч. Жизнеспособность 6 часов при +20°C!
3	Сушка (этажерка)	1...2 часа при +20°C	
4	Шлифовка	P360...P400	
5	Нанесение распылением белого ПУ-грунта	P воздуха = 2,5...3 атм D форсунки = 1,8...2 мм Расход = 150...200 г/м ²	Грунт DP 4795-9343 100 в.ч. Отвердитель DR 4070 10 в.ч. Растворитель DV 4900 10...15 в.ч. Жизнеспособность 8 часов при +20°C!
6	Сушка (этажерка)	5 часов при +20°C	
7	Шлифовка	P320...P400	
8	Нанесение распылением белого ПУ-грунта	P воздуха = 2,5...3 атм D форсунки = 1,8...2 мм Расход = 150...200 г/м ²	Грунт DP 4795-9343 100 в.ч. Отвердитель DR 4070 10 в.ч. Растворитель DV 4900 10...15 в.ч. Жизнеспособность 8 часов при +20°C!
9	Сушка (этажерка)	5 часов при +20°C	
10	Шлифовка	P320...P400	
11	Нанесение распылением акриловой эмали	P воздуха = 2,5...3,5 атм D форсунки = 1,8...2 мм Расход = 120...150 г/м ²	Эмаль DB 48024-xxxx 100 в.ч. Отвердитель DR 4070 10 в.ч. Растворитель DV 4900 10...20 в.ч. Жизнеспособность 8 часов при +20°C!
12	Сушка (этажерка)	через ночь при +20°C	
13	Шлифовка легкая	P600	
14	Нанесение распылением глубоко-матового лака	P воздуха = 2,5...3 атм D форсунки = 1,6...1,8 мм Расход = 70...90 г/м ²	Лак HDE 80-0 100 в.ч. Отвердитель HDR 5086 10 в.ч. Жизнеспособность 2 часа при +20°C!
15	Сушка окончательная (этажерка)	до упаковки через ночь при +20°C	окончательная твердость достигается после сушки в течение 7 дней при +20°C

* толщина МДФ-плиты должна быть не менее 18мм

Компания «ТБМ»

Центральный офис: 141006, Московская обл, г.Мытищи, Волковское ш., вл.15

e-mail: tbm@tbm.ru,

<http://www.tbm.ru>

11/2020